

**ПАСПОРТ
лабораторных испытаний**

Наименование продукции: марля медицинская отбеленная

Артикул: _____

№ партии: _____ кол-во рулонов в партии: 400000 пог/м _____

Дата: _____

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Результат испытания
1.	Ширина, см	90+-1,5	89,0
2.	Поверхностная плотность г/м ²	36+-1,8	34,4
3.	Число нитей на 10 см:		
	основа	100+-2	100,0
	уток	56+-2	56,0
4.	Разрывная нагрузка полоски 50x200 мм, кгс		
	основа	8	9,7
	уток	3,5	6,9
5.	Массовая доля хлористых солей, %	не более 0,02	Соот
6.	Массовая доля сернокисл. солей, %	не более 0,02	Соот
7.	Массовая доля кальциев. Солей, %	не более 0,06	Соот
8.	Массовая доля жировых веществ, %	не более 0,3	соот
9.	Содерж. окисляемых веществ, мин	не менее 5	5,3
10.	Смачиваемость, сек	не более 10	6,5
11.	Влажность, %	5,0 – 8,5	5,2
12.	Капиллярность, см/час	не менее 10	10,1
13.	Зольность, %	не более 0,3	соот
14.	Белизна, %	не менее 80	84,8
15.	Реакция водной вытяжки	Нейтральн.	нейтр

Заключение: марля соответствует ГОСТ 9412-93

Срок годности 5 лет

Зам. директора по качеству _____

Начальник производственной лаборатории _____

