

**ПАСПОРТ**

лабораторных испытаний № \_\_\_\_\_

Наименование продукции: марля медицинская Артикул: \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ кол-во рулонов в партии: 200000п/м

Дата: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Факт
1.	Ширина, см	90+-1,5	90,0
2.	Поверхностная плотность г/м <sup>2</sup>	38+-2	37,9
3.	Число нитей на 10 см:		
	основа	128+-2	128,0
	уток	76+-2	74,0
4.	Разрывная нагрузка полоски 50x200 мм, кгс		
	основа	8	9,2
	уток	3	4,1
5.	Массовая доля хлористых солей, %	не более 0,02	Соот
6.	Массовая доля сернокисл. солей, %	не более 0,02	Соот
7.	Массовая доля кальциев. Солей, %	не более 0,06	Соот
8.	Массовая доля жировых веществ %	не более 0,3	Соот
9.	Содерж. окисляемых веществ, мин	не менее 5	более 5
10.	Смачиваемость, сек	не более 10	5,8
11.	Влажность, %	5,0 – 8,5	5,5
12.	Капиллярность, см/час	не менее 10	11,0
13.	Зольность, %	не более 0,3	Соот
14.	Белизна, %	не менее 80	84,0
15.	Реакция водной вытяжки	Нейтральн.	нейтр

**Заключение:** марля соответствует ГОСТ 9412-93

Срок годности 5 лет

Зам. директора по качеству \_\_\_\_\_

Начальник произв. лаб-ии \_\_\_\_\_

